

混入塗布モルタル接着増強剤

フジプライマーF45

当製品の資料は当社ホームページにご用意しております。

www.murakashi.co.jp/

FP

特長

- フジプライマーF45は接着性に優れ、塗布工法、混入工法と兼用のモルタル接着増強剤です。塗布型による接着力に優れ、又混入型によるセメントの混和性に優れ、ノロ及びモルタルに混入することにより接着性、強度、耐久性等が向上します。

施工方法

■塗布工法

用途	希釈割合	塗布量/㎡	施工面積/缶
壁コンクリート下地	フジプライマーF45:水 1:2	120~150g	360~450㎡
ALC下地	フジプライマーF45:水 1:2	150~200g	270~450㎡
軽量コンクリート下地	フジプライマーF45:水 1:2	150~200g	270~450㎡
床コンクリート下地	フジプライマーF45:水 1:3	150~200g	360~480㎡



【18リットル入りペール缶】

- フジプライマー1に対し水を2~3(容積比)で希釈し、壁面はスプレー又は刷毛で均一に塗布して下さい。床面はデッキブラシ等でまんべんなく良くすり込んで下さい。
- 追いかけ施工も出来ますが、塗布後30~60分以上後にモルタル仕上げ施工するとより接着強度が得られます。
- 乾燥時間は0.5~1時間程度ですが、温度・湿度・施工場所により違いますのでご注意下さい。
- フジプライマーは塗布後長期間放置しますとホコリ・ゴミ等が付着しますのでなるべく早く施工して下さい。



(創業 安政元年)

村桧石灰工業株式会社

〒327-0509

栃木県佐野市宮下町 1-10

建材事業部

TEL 0283-86-3677

FAX 0283-86-4118

■取扱い上の注意事項

●使用上の注意

- ・下地の脆弱層、レイタンス、汚れ等を入念に除去し、水洗い等の下地処理をして健全な下地状態として下さい。
- ・規定の希釈倍率、塗布量、混入量を厳守して下さい。
- ・塗布造膜後の塵埃等の付着は接着力を阻害しますので、なるべく早い時期にモルタルを塗り付けてください。
- ・サッシュなどに付着した場合はすぐに濡れ雑巾で拭取して下さい。
- ・製品に使用する水は、水道水等の清水を使用して下さい。
- ・使用後の器具は水で洗浄して下さい。
- ・気温が3℃以下になる場合は施工をさけて下さい。
- ・製品は生年月日を確認し、6ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

●取扱い上の注意

- ・目、皮膚、及び衣類に触れないように適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は顔、手、口等は水で洗浄して下さい。

●保管場所の注意

- ・製品の使用後は、水分が蒸発しないように密栓して保管して下さい。
- ・製品は日光の直射や凍結の恐れがない所に保管して下さい。

●輸送上の注意

- ・容器からの漏れ、転倒、落下、損傷がないように荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- ・寒冷地の輸送では、凍結しないように配慮して下さい。

●漏出時の注意

- ・ウエス、砂、オガクズ等に吸収させ、空容器に移し、回収して下さい。

●廃棄上の注意

- ・ウエス、オガクズ等に吸収させて、産業廃棄物として適切な処理をして下さい。
- ・未使用の製品、混練材料、器具等の洗浄水を廃棄する場合は産業廃棄物として適切な処理をして下さい。
- ・専用の廃水処理設備（凝縮沈殿、活性汚泥など）で処理して下さい。

●安全上の注意【応急処置】

- ・目に入った場合は、清浄な水で最低15分間、目を洗浄したのち直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合は、付着した部分を水または温水を流しながら石鹸で洗い流して下さい。状況に応じて、医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲み吐き出した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。